

# Fiches techniques

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl		Rijswaard briques de parement
<b>Nom du produit</b>	Bomal MM FW Redux		
<b>Groupe de produits</b>	Rood		
<b>Numéro de type</b>	102611013		
<b>Dimensions</b>	WF 210x100x50		
<b>Longueur</b>	208	mm	U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015
<b>Largeur</b>	96	mm	
<b>Hauteur</b>	49	mm	
<b>Tolérances dimensionnelles</b>	T2		
<b>Rangée catégorie</b>	R1		
<b>Masse volumique apparente sèche</b>	1550	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Résistance à la compression moyenne</b>	≥ 15	N/mm <sup>2</sup>	
<b>[Durabilité: résistance au gel/dégel]</b>	F2		
<b>Absorption d'eau</b>	≤ 15 %	m/md	
<b>Absorption d'eau initial</b>	<6	kg/(m <sup>2</sup> min)	
<b>Teneur en sels solubles actifs</b>	S2		
<b>Réaction au feu</b>	A1		

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

