


Fiches techniques

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl	Rijswaard briques de parement	
Nom du produit	Naturel GB MP EF		
Groupe de produits	Geel/Naturel		
Numéro de type	206422011		
Dimensions	EF 215x100x65		
Longueur	217	mm	U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015
Largeur	102	mm	
Hauteur	64	mm	
Tolérances dimensionnelles	T2		
Rangée catégorie	R1		
Masse volumique apparente sèche	1450	kg/m ³	
Résistance à la compression moyenne	≥ 15	N/mm ²	
[Durabilité: résistance au gel/dégel]	F2		
Absorption d'eau	≤ 24 %	m/md	
Absorption d'eau initial	<8	kg/(m ² min)	
Teneur en sels solubles actifs	S2		
Réaction au feu	A1		

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.