


## Technische specificaties

|  |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>Fax: +31 (0)418 - 55 29 00<br>www.rijswaard.nl | Rijswaard<br>gevelstenen |        |
| <b>Productnaam</b>   | Aalster Bont HV EF   |                          |  |
| <b>Productgroep</b>  | Mangaan  |                          |  |
| <b>Typenummer</b>  | 200121011  |                          |  |
| <b>Afmetingen</b>  | Engels Formaat 215x100x65  |                          |  |
| <b>Lengte</b>  | 214  | mm                       | <b>U Metselbaksteen,<br/>Categorie I<br/>volgens EN771-<br/>1:2011<br/>+<br/>A1:2015</b> |
| <b>Breedte</b>   | 102  | mm                       |  |
| <b>Hoogte</b>  | 64   | mm                       |  |
| <b>Tolerantie categorie</b>  | T2   |                          |  |
| <b>Maatspreidingscategorie</b>                                       | R1   |                          |  |
| <b>Bruto volumieke massa</b>   | 1600   | kg/m <sup>3</sup>        |  |
| <b>Gemiddelde druksterkte</b>  | ≥ 15   | N/mm <sup>2</sup>        |  |
| <b>[Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand]</b>                          | F2   |                          |  |
| <b>Wateropneming</b>   | ≤ 15 %   | m/md                     |  |
| <b>Initiële wateropzuiging</b>                                       | <6   | kg/(m <sup>2</sup> min)  |  |
| <b>Gehalte actieve oplosbare zouten</b>                              | S2   |                          |  |
| <b>Brandreactie</b>  | A1   |                          |  |

Dit overzicht biedt een indicatie van de producteigenschappen. De definitieve specificaties staan vermeld in de prestatieverklaring (DoP), die wordt verstrekt bij levering.